








KASHGAR

APPLICATIONS / ANWENDUNGEN / APPLICATIONS	
SURFACE / OBERFLÄCHE / SURFACE	100 % acetate / 100 % Azetatseide / 100 % acétate
BASE / TRÄGER / BASE	Paper / Papier / Papier
DECORATION BY / DRUCKVEREDELUNG / IMPRESSION	<p>Suitable for printing. Foil stamping in large flat panels is not recommended. If lettering is to be large then outline lettering is better. Presspahn make-ready, higher pressure and 110 degrees heat gave good results with MH grade foils from API. When the finished product will have raw edges the factory can make a special grade with anti fray coating applied to the reverse before laminating to the backing paper.</p> <p>Geeignet für Litho Offset Druck unter Verwendung von Färbetinte. Grossflächige Folienprägungen nicht empfohlen. Wenn Beschriftung grossformatig sein soll, empfiehlt sich nur die Umrisse zu prägen</p> <p>Idéal pour l'impression offset using surface dying inks. La dorure de grandes surfaces n'est pas conseillée. Pour la dorure de textes en gros caractères, nous conseillons de ne dorer que le contour des lettres.</p>
TESTS	<p>Light fastness: 4+ Please consult us.</p> <p>Lichtechtheit: 3-4 / Presspahn-Unterlage, erhöhter Druck und 110 Grad Hitze ergaben gute Resultate mit MH Standardfolien von API. Bei der Anwendung an Fertigprodukten mit offenen Kanten, besteht die Möglichkeit Kashgar mit einer Anti-Fransen-Beschichtung zu versehen, bevor das Material auf Papier laminiert wird.</p> <p>Résistance à la lumière: 3-4 / Si le produit fini a des bords coupés, il est possible de pourvoir Kashgar d'une enduction anti-effilochage avant de le laminer sur papier.</p>
MIN. QUANTITY SPECIALS / SPECIALS MINIMUM / QUANT. MIN. FAB. SPECIALES	2200 m
PRODUCTION TIME / PRODUKTIONSZEIT / TEMPS DE PRODUCTION	6-8 weeks / 6-8 Wochen / 6-8 semaines
ROLL WIDTH / ROLLENBREITE / LAIZE DU ROULEAU	 150/152 cm
ROLL LENGTH / ROLLENLÄNGE / LONGUEUR DU ROULEAU	 100 m
SHEETS / BOGEN / FEUILLES	 Available only for Kashgar on a white folding carton calliper 355, substance 300 gsm. Final laminate is 455 micron. With supplement. Nur auf weissem Karton Kaliber 355, 300 g/m ² . Gesamtlaminierung: 455 Mikron. Mit Preiszuschlag.
NET WEIGHT / GEWICHT / POIDS	 185 g/m ²
THICKNESS / DICKE / EPAISSEUR	 Ca. 250micron
TYPE OF PACKAGING / ART DER VERPACKUNG / TYPE D'EMBALLAGE	Paper, polythene wrapped rolls / In Papier und Plastikfolie eingepackte Rollen / Rouleaux gainés de papier et de plastique
SIZES OF PACKAGING / DIMENSIONEN / FORMAT DE L'EMBALLAGE	155 x 25 cm
INNER CORE Ø / INNEN Ø DES KERNS / Ø INTERIEUR DU MANDRIN	76 mm
GROSS WEIGHT / BRUTTOGEWICHT / POIDS BRUT	Ca. 32kg
NET WEIGHT / NETTOGEWICHT / POIDS NET	Ca. 31kg
CUSTOMS DECLARATION / WARENDEKLARATION / DESCRIPTION DOUANIÈRE	100% Acetate Paper Backed / 100% Azetat auf Papierträger / 100% acétate base papier
TARIFF NUMBER / TARIFNUMMER / NO. TARIFAIRE	5901.9000 (Switzerland) 5901.9000 000 (European Community)
ENVIRONMENTAL DATA / UMWELTDATEN / DONNEES ENVIRONNEMENTALES	

Update : 03.2019








WINTER & COMPANY

Creative Coverings
since 1892

KASHGAR

BOARD

APPLICATIONS / ANWENDUNGEN / APPLICATIONS	
SURFACE / OBERFLÄCHE / SURFACE	100 % acetate / 100 % Azetatseide / 100 % acétate
BASE / TRÄGER / BASE	Paper / Papier / Papier
DECORATION BY / DRUCKVEREDELUNG / IMPRESSION	<p>Suitable for offset litho using surface drying inks. Foil stamping in large flat panels is not recommended. If lettering is to be large then outline lettering is better.</p> <p>Geeignet für Litho Offset Druck unter Verwendung von Färbetinte. Grossflächige Folienprägungen nicht empfohlen. Wenn Beschriftung grossformatig sein soll, empfiehlt sich nur die Umrisse zu prägen</p> <p>Idéal pour l'impression offset using surface drying inks. La dorure de grandes surfaces n'est pas conseillée. Pour la dorure de textes en gros caractères, nous conseillons de ne dorer que le contour des lettres.</p>
TESTS	<p>Light fastness: 3-4</p> <p>Lichtechtheit: 3-4 / Presspahn-Unterlage, erhöhter Druck und 110 Grad Hitze ergaben gute Resultate mit MH Standardfolien von API. Bei der Anwendung an Fertigprodukten mit offenen Kanten, besteht die Möglichkeit Kashgar mit einer Anti-Fransen-Beschichtung zu versehen, bevor das Material auf Papier laminiert wird.</p> <p>Résistance à la lumière: 3-4 / Si le produit fini a des bords coupés, il est possible de pourvoir Kashgar d'une enduction anti-effilochage avant de le laminer sur papier.</p>
MIN. QUANTITY SPECIALS / SPECIALS MINIMUM / QUANT. MIN. FAB. SPECIALES	2200 metres for special colour
PRODUCTION TIME / PRODUKTIONSZEIT /	6-8 weeks / 6-8 Wochen / 6-8 semaines
SHEETS / BOGEN / FEUILLES	 71.1 x 101.6 cm
NET WEIGHT / GEWICHT / POIDS	 375 g/m ²
THICKNESS / DICKE / EPAISSEUR	 Ca. 550micron
TYPE OF PACKAGING / ART DER VERPACKUNG / TYPE D'EMBALLAGE	-
SIZES OF PACKAGING / DIMENSIONEN / FORMAT DE L'EMBALLAGE	-
GROSS WEIGHT / BRUTTOGEWICHT / POIDS BRUT	ca. 25 kg by parcel/pro Packet/par paquet
NET WEIGHT / NETTOGEWICHT / POIDS NET	ca. 24 kg by parcel/pro Packet/par paquet
CUSTOMS DECLARATION / WARENDEKLARATION / DESCRIPTION DOUANIERE	100% Acetate Paper Backed / 100% Azetat auf Papierträger / 100% acétate base papier
TARIFF NUMBER / TARIFNUMMER / NO. TARIFAIRE	5901.9000 (Switzerland) 5901.9000 000 (European Community)
ENVIRONMENTAL DATA / UMWELTDATEN / DONNEES ENVIRONNEMENTALES	

Update: 03.2019



WINTER & COMPANY

Creative Coverings
since 1892